


Desso Textiele vloerbedekking - Tegels

Arcade

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/8 "					
Aspect	ISO 2424		Gesneden pool					
Verfmethode			Stukverf continu					
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (16 tegels per doos)					
Drager	ISO 2424		Polyester vlies					
Rug	ISO 2424		Desso ProBase Polyver® - Polyscan®					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6.6					
Totale dikte	ISO 1765	mm	9.5					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	7.0					
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4900					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	1540					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	1200					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.171					
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1070					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		32 Projectgebruik - algemeen gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 5					
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	28					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α _s	0.01	0.05	0.10	0.30	0.50
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.20					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.101					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		F7DA50EA					



Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

NL-20160531